

Technical Data

特性	結果	測試方法
抗拉強度 (psi)	5651	ASTM D638-03
抗拉係數 (psi)	1.76 x 10 ⁶	ASTM D638-03
延伸率 (%)	0.759	ASTM D638-03
彎曲強度 (psi)	7746	ASTM D790-03
彎曲係數 (psi)	1.49 x 10 ⁶	ASTM D790-03
巴氏硬度	59	ASTM D2583-95
洛氏硬度 (HRM)	91	ASTM D785-03
比重 (g/cm ³)	1.69	ASTM D792
衝擊強度 (ft-1b/in)	0.30	ASTM D256
吸水率 (24hrs) (%)	0.013	ASTM D570-98
耐高溫	No Effect	NEMA LD3-3.6
耐沸水	No Effect	NEMA LD3-3.5
耐候性 (200hrs)	No Effect	ASTM G154